

Linea Exclusiva

CERÁMICO
AMADERADOS

 **FRATELLI**
STORE

Linea AMADERADOS natural

Leyenda

*Cerámico AMADERADO, diseños realistas que elevan la estética de tus espacios.
Inspiradas en la madera y tonos naturales crean ambientes acogedores, modernos y visualmente armoniosos.*



Pav y Rev
Floor & Wall



Moderate
Variation






6211-D GLOSSY



5105-D MATT



5115-D MATT



6211-L GLOSSY



7804-D MATT



20x60 cm
8"x24"

M2 por Caja	0.72	
Espesor por Pieza	9 mm	
Natural	20x60 cm	

CERÁMICO



7805-D MATT

699-L GLOSSY



6205-D GLOSSY



7017-L MATT

7804-L MATT



20x60 cm
8"x24"

M2 por Caja	0.72 m2	
Espesor por Pieza	9 mm	
Natural	20x60 cm	

CERÁMICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INFORME DE PRUEBA

PROPIEDADES	MÉTODO DE PRUEBA	REQUERIMIENTO	RESULTADOS	VEREDICTO
ABSORCIÓN DE AGUA Fracción de masa porcentual	UNE.EN.ISO 10545-3	≤ 0.03 ≤ 0.06	0.03% 0.02% ~ 0.04%	P P
RESISTENCIA A LA ROTURA	UNE.EN.ISO 10545-4	≥1000	≥1000	P P
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE.EN.ISO 10545-4	≥ 22 ≥ 22	≥ 22 ≥ 22	P P
RESISTENCIA DE ABRASIÓN Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmalteadas destinadas a ser utilizadas en suelos.	UNE.EN.ISO 10545-7	Valor declarado	Nivel 4	P
RESISTENCIA AL CUARTEO	UNE.EN.ISO 10545-11	Requerido	Nivel 4	P
RESISTENCIA A LAS HELADAS	UNE.EN.ISO 10545-12	.	.	P
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE.EN.ISO 10545-14	Mínimo clase 3.	<0.03	P
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6 ANSI A326.3:2021	Requerido.	Resistencia total.	P
	UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2	Requerido.	Resistencia total.	P
PROPIEDADES QUÍMICAS RESISTENCIA A LAS MANCHAS				
Productos domésticos y aditivos piscina	UNE.EN.ISO 10545-13	Mínimo clase B	Mínimo clase LB	P
Ácidos a baja concentración	UNE.EN.ISO 10545-13	Valor declarado	Mínimo clase LB	P
Bases a baja concentración	UNE.EN.ISO 10545-13	Valor declarado	Mínimo clase LB	P
Resistencia al rayado	EN-101	Valor declarado	Mínimo 3	



Estamos ubicados en:

Arequipa:

Av. Jesús 121, Mariano Melgar
Av. Parra 222, Cercado al costado de Tottus

Lima:

Av. Alfredo Mendiola 716, San Martín de Porres

CONTACTO: 980 947 633